

Blocs ARGEX®

Les granulats légers (Argex, Liapor) sont obtenus après cuisson et expansion à haute température d'une argile finement préparée. La qualité et les caractéristiques constantes sont garanties par une production contrôlée grâce à un procédé de production moderne et un contrôle quotidien de la qualité.

Les granulats légers se présentent sous formes de billes légères avec un noyau poreux et une surface résistante.

Les blocs à base de granulats légers conviennent parfaitement pour la réalisation de maçonneries légères et isolantes. Ils offrent résistance à la compression, isolation thermique et acoustique.

Les blocs à base de granulats légers respectent les prescriptions de la norme EN 771-3.

Les avantages du BLOC ARGEX® REWA:

- caractéristiques constantes avec label de qualité
- bonne isolation thermique et acoustique
- aisance et vitesse de manipulation
- un matériau à conseiller du point de vue écologique

Remarque: vous pouvez déplacer ce tableau horizontalement.



	N° d'article	Article	Déclaration de performance en .pdf	Dimensions en mm L x l x h	Classe	Druckwiderstand		Masse volum. du bloc	Masse volum. Sèche min. ou max.	creux/ plein	Poids (kg/pièce)	pièces/m²	Catégorie de qualité Code	EN1996-1-1 Groupe	Variations dimensionnelles Classe
						fc N/mm²	fbm N/mm²								
CE	ABLOCK 09-14-29	ARGEX®-Steine CE		0201REWABETON	290 x 140 x 090	4 / 1,4	4 5	1600	1260 à 1540	plein	5.7	16.5	D	groupe 1	D2
	ABLOCK 09-19-29			0202REWABETON	290 x 190 x 090	4 / 1,4	4 6	1630	1260 à 1540	plein	7.9	16.5	D	groupe 1	D2
	ABLOCK 09			0203REWABETON	390 x 090 x 190	6 / 1,4	4 6	1450	1260 à 1540	plein	9.5	12.5	D	groupe 1	D2
	ABLOCK 09CR			0204REWABETON	390 x 090 x 190	6 / 1,2	4 6	1320	1080 à 1320	creux	8.6	12.5	D	groupe 2	D2
	ABLOCK 14			0205REWABETON	390 x 140 x 190	4 / 1,0	4 5	1140	900 à 1100	creux	11.6	12.5	D	groupe 2	D2
	ABLOCK 19			0206REWABETON	390 x 190 x 190	4 / 1,0	4 5	1140	900 à 1100	creux	15.9	12.5	D	groupe 2	D2
	ABLOCK 24			0207REWABETON	390 x 240 x 190	4 / 1,0	4 5	1100	900 à 1100	creux	19.4	12.5	D	groupe 2	D2
	ABLOCK 29			0208REWABETON	390 x 290 x 190	4 / 1,0	4 5	1080	900 à 1100	creux	23.0	12.5	D	groupe 2	D2